



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

Mode d'emploi

DATE D'ÉTABLISSEMENT : 17/09/2009

DATE DE MISE À JOUR : 30/11/2010

VERSION : 07

Argil paint®

DOMAINES D'UTILISATION

Décoration intérieure, murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES

Sain, naturel, respirant.
Opacifiant, mat profond.

COMPOSITION

Argile, farine de marbre, talc. Adjuvants : 6%.
Pigments minéraux suivant coloris.

TEINTES

Blanc ou selon nuancier **Argil paint®**.
Il est aussi possible de mélanger les teintes entre elles ou d'en créer de nouvelles avec nos pigments.

MATÉRIEL

Rouleau, brosse à badigeon ou pistolet basse pression. Malaxeur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Idéalement, le support doit être sain, sec et propre.

• **Sur les supports standards** (plaques de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures, boiserie, etc.) : appliquer notre **sous-couche acrylique universelle**. Passer impérativement deux couches de sous-couche sur les supports qui présentent des différences de porosité dues par exemple, à des bandes à joint ou à de l'enduit de rebouchage. Appliquer **Argil paint®** lorsque la sous-couche est bien sèche.

• **Sur les supports respirants** (enduit de chaux, enduit de terre, briques, etc.) : diluer la 1^{ère} couche d'**Argil paint®** à 10%.

PRÉPARATION DE LA PEINTURE

Ajouter :

- 2,5 L d'eau à 1.5 kg d'**Argil paint®** pour obtenir **4 kg** de peinture.
- 6 L d'eau à 4 kg d'**Argil paint®** pour obtenir **10 kg** de peinture.
- 13 L d'eau à 8 kg d'**Argil paint®** pour obtenir **21 kg** de peinture.

- 25 L d'eau à 15 kg d'**Argil paint®** pour obtenir **40 kg** de peinture.

Mélanger environ 5 minutes à l'aide d'un malaxeur. Il est conseillé de préparer le mélange 24 heures à l'avance pour une meilleure homogénéité.

Selon l'aspect souhaité, il est possible de faire varier la quantité d'eau du mélange.

Il est important d'approvisionner la quantité totale des matières nécessaires au chantier en une seule fois et d'un même lot. En effet, il peut y avoir une légère variation de teinte entre deux productions.

Pour créer de nouvelles teintes, ne pas ajouter plus de 150 g de pigment par kg d'**Argil paint®** sec et faire un essai au préalable pour s'assurer que la peinture ne farine pas.

Certains pigments (oxydes et quelques mélanges) peuvent laisser des traces de couleur plus vive (fusées). Pour diminuer ce risque, il est recommandé de préparer une pâte pigmentaire.

Pour réaliser cette pâte pigmentaire, il faut malaxer la totalité du ou des pigments avec une partie de l'eau de gâchage et quelques gouttes d'agent mouillant. Plus cette pâte sera travaillée avant de la mélanger à **Argil paint®**, plus le risque de fusées sera diminué.

APPLICATION

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Température de la pièce : 10° C à 30° C.

Appliquer à la brosse à badigeon en mouvements aléatoires (forme de 8, chevrons, etc.), au rouleau à poils courts ou laqueur en couches croisées sans appuyer ou au pistolet basse pression en couches croisées.

Les traces et la transparence visibles à l'application disparaissent au séchage.

La première couche est recouvrable après environ 2 heures*.

La peinture est sèche au toucher après environ 1 heure*.

*Temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros



HOUILLÈRES de CRUÉJOULS

ASPECTS DE FINITION

Mat.

- **Lisse** avec un rouleau laqueur.
- **Pommelé** avec un rouleau à poils courts.
- **Cordé** avec une brosse rectangulaire.
- **Ciré** avec notre **Cire Carnaubex** ou notre **Gel Glacis**.
- **Lustré** sur peinture encore fraîche à l'aide d'une spatule ou d'un plateau.

Différents décors peuvent être obtenus en jouant sur la quantité d'eau de gâchage.

RENDEMENT

Environ 0,04 kg par m² pour une couche (40 m² avec 1,5 kg d'**Argil paint**[®]).

La consommation peut être très différente suivant la finition réalisée et suivant le support.

DILUTION ET NETTOYAGE

Eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une inhalation de poussière.

ENTRETIEN

Argil paint[®] n'est pas lavable.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

Le produit humide peut se conserver quelques mois hors gel dans son emballage d'origine fermé. Pour le réutiliser, mouiller à nouveau **Argil paint**[®], il est réversible.

AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DÉFI - HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS
ZI La Gloriette - 38160 Chatte - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax 33 (0)4 76 64 85 69 - Email defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 000 58 RCS Grenoble - Code APE 4669B - N° TVA FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 euros